БЫСТРОЙ

НВ-СТЯЖКА

ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ

НАПОЛЬНО-ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

СОСТАВ

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь предназначена для приготовления раствора, при температуре воздуха более плюс 5°С для создания прочного основания под наливной пол, плитку, паркет, ковролин. Слой стяжки должен быть не менее 10 мм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета 1 кг смеси на 0,10–0,14 л, перемешать смесь вручную в течение 3–4 минут или с помощью электродрели с миксерной насадкой до однородной консистенции. Оставить растворную смесь на 2 минуты для растворения содержащихся в ней добавок. Повторно перемешать растворную смесь в течение 1 минуты, после чего она готова к применению. Можно производить смешивание с помощью растворсмесительных агрегатов непрерывного или циклического действия. Передозировка воды снижает механическую прочность покрытия и может причиной возникновения трещин.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением рабочую поверхность необходимо предварительно очистить от грязи, пыли и отслаивающих материалов. При нанесении приготовленного раствора на слабые (старые известково–цементные) основания обработать грунтовкой «Быстрой–Укрепляющая», для подготовки различных видов оснований рекомендуется использовать грунтовку «Быстрой–Универсальная». Раствор наносится на основание слоем не менее 10 мм, после этого смесь уплотняется, разравнивается с помощью шпателя. В процессе обработки и в течение последующих трех дней температура в помещении и температура пола должна быть не более плюс 5°С, а также следует беречь покрытие от сквозняка, прямых солнечных лучей и от слишком быстрой просушки. В местах примыкания со стенами, а также при расстоянии по диагонали в помещении более 9 метров, для компенсации возможных напряжений уложить деформационную ленту. Время высыхания зависит от условий твердения.

При жаркой или ветреной погоде готовую поверхность периодически увлажнять в течение 48 часов.

При нормальных условиях твердения пол выдерживает пешеходные нагрузки через 48 часов, полную нагрузку через 7 суток.

При устройстве теплого пола перед укладкой смеси отопление следует отключить. Включение отопления возможно по истечении 14 суток, с плавным равномерным поднятием температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Максимальная крупность зерен, мм	5
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,10–0,14
Проведение работ при температуре основания	+ 5°С до + 30 °С
Сохраняемость готового раствора в открытой таре, мин.	30
Максимальная толщина слоя, мм	80
Частичная нагрузка (можно ходить), через, час	48
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа, не менее	20
Примерный расход смеси на 1 м^2 при толщине 10 мм,кг	20
Гарантийный срок хранения, месяц	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31358. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БЛ–ООО «Бергауф Лаишево», Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский р–н, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул.Лесхозовская, дом 32а.
БМ–ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
БН–ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1
БС–ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2
Для прочих индексов изготовителем продукции является:
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес
ООО «Бергауф Строительные Технологии»:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75
post@bergauf.ru, +7–(343)–278–52–94

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31358
Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь растворная напольная для устройства стяжек ручного нанесения для внутренних работ Рк1, В15 ГОСТ 31358





V1